

Luflexen hyPE 36R FA
 (PE-LLD)

LyondellBasell Industries

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融指数, MFI	2.5	g/10min	ISO 1133
熔融指数温度	190	°C	-
熔融指数负载	2.16	kg	-
热性能			
ISO数据			
熔融温度, 10°C/min	127	°C	ISO 11357-1/-3
其它性能			
ISO数据			
密度	936	kg/m ³	ISO 1183
机械性能(薄膜)			
ISO数据			
最大应变, 平行	750	%	ISO 527-3
最大应变, normal	850	%	ISO 527-3
挤出形式	陆陇	-	-
试样厚度	0.025	mm	-
光学特性			
ASTM数据			
光泽度	115	-	ASTM D 2457
雾度	7	%	ASTM D 1003
加工推荐 (挤出)			
Type of extrusion	film	-	-
注塑熔体温度	190 - 250	°C	-

特征
加工方法
 薄膜挤出成型, 吹塑挤出成型

耐化学试剂
 抗氧化性

供货形式
 粒料

生态估价
 食物接触声明

特殊性能
 高冲击韧性的/经抗冲改性的

应用
 包装

特征
 低凝胶