

Durethan® BKV140 000000 DUS008

PA6-I-GF40

Envalior

40% 玻纤增强, 注塑成型, 耐冲击改性

ISO 1043 PA6-I-GF40

流变性能	干 / 湿	单位	试验方法
ISO数据			
模塑收缩率, 平行	0.2 / *	%	ISO 294-4, 2577
模塑收缩率, 垂直	0.8 / *	%	ISO 294-4, 2577

机械性能	干 / 湿	单位	试验方法
ISO数据			
拉伸模量	12000 / 7100	MPa	ISO 527
断裂应力	185 / 120	MPa	ISO 527
断裂伸长率	3.5 / 6.5	%	ISO 527
无缺口简支梁冲击强度, +23°C	105 / 115	kJ/m²	ISO 179/1eU
无缺口简支梁冲击强度, -30°C	100 / 80	kJ/m²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度, +23°C	15 / 25	kJ/m²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度, -30°C	10 / 15	kJ/m²	ISO 179/1eA
冲孔最大力, +23°C	1050 / 1300	N	ISO 6603-2
冲孔最大力, -30°C	850 / 900	N	ISO 6603-2
冲孔功, +23°C	4.5 / 7.5	J	ISO 6603-2
冲孔功, -30°C	3 / 3	J	ISO 6603-2

热性能	干 / 湿	单位	试验方法
ISO数据			
熔融温度, 10°C/min	220 / *	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度, 1.80 MPa	201 / *	°C	ISO 75-1/-2
热变形温度, 0.45 MPa	217 / *	°C	ISO 75-1/-2
线性热膨胀系数, 平行	15 / *	E-6/K	ISO 11359-1/-2
线性热膨胀系数, 垂直	100 / *	E-6/K	ISO 11359-1/-2

其它性能	干 / 湿	单位	试验方法
ISO数据			
吸水性	5.7 / *	%	类似ISO 62
密度	1450 / -	kg/m³	ISO 1183

试样制备条件	数值	单位	试验方法
ISO数据			
注塑, 熔体温度	290	°C	ISO 294
注塑, 模具温度	80	°C	ISO 294

加工推荐 (注塑)	数值	单位	试验方法
预干燥-温度	80	°C	-
预干燥-时间	2 - 6	h	-
加工湿度	≤ 0.12	%	-
注塑熔体温度	260 - 290	°C	-
模具温度	80 - 100	°C	-

特征

加工方法

注塑

特殊性能

高冲击韧性的/经抗冲改性的

供货形式

粒料

注塑

PREPROCESSING

Residual moisture content: 0.03 - 0.12%

Drying temperature dry air dryer: 80 °C

Drying time dry air dryer 2 - 6 h

PROCESSING

Melt temperature (Tmin - Tmax): 260 - 290 °C

Mold temperature: 80 - 100 °C