

Durethan® BKV25H2.0LT 904040

PA6-GF25

Envalior

25% 玻纤增强, 注塑成型, 热稳定, 激光透明黑

ISO 1043 PA6-GF25

机械性能	干 / 湿	单位	试验方法
ISO数据			
拉伸模量	8400 / 5100	MPa	ISO 527
断裂应力	160 / 90	MPa	ISO 527
断裂伸长率	3 / 6	%	ISO 527
拉伸蠕变模量, 1h	* / 4500	MPa	ISO 899-1
拉伸蠕变模量, 1000h	* / 3500	MPa	ISO 899-1
无缺口简支梁冲击强度, +23°C	60 / 80	kJ/m²	ISO 179/1eU
无缺口简支梁冲击强度, -30°C	45 / 45	kJ/m²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度, +23°C	- / 10	kJ/m²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度, -30°C	- / 10	kJ/m²	ISO 179/1eA
冲孔最大力, +23°C	926 / -	N	ISO 6603-2
冲孔最大力, -30°C	832 / -	N	ISO 6603-2
冲孔功, +23°C	3.4 / -	J	ISO 6603-2
冲孔功, -30°C	2.6 / -	J	ISO 6603-2

热性能	干 / 湿	单位	试验方法
ISO数据			
熔融温度, 10°C/min	222 / *	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度, 1.80 MPa	200 / *	°C	ISO 75-1/-2
热变形温度, 0.45 MPa	215 / *	°C	ISO 75-1/-2
线性热膨胀系数, 平行	30 / *	E-6/K	ISO 11359-1/-2
线性热膨胀系数, 垂直	90 / *	E-6/K	ISO 11359-1/-2
1.5mm名义厚度时的燃烧性	HB / *	class	UL 94
测试用试样的厚度	1.5 / *	mm	-
燃烧性 - 氧指数	23 / *	%	ISO 4589-1/-2

电性能	干 / 湿	单位	试验方法
ISO数据			
相对介电常数, 100Hz	4 / 15	-	IEC 62631-2-1
相对介电常数, 1MHz	4 / 5	-	IEC 62631-2-1
介质损耗因子, 100Hz	50 / 5000	E-4	IEC 62631-2-1
介质损耗因子, 1MHz	150 / 1600	E-4	IEC 62631-2-1
体积电阻率	1E13 / 1E10	Ohm*m	IEC 62631-3-1
表面电阻率	* / 1E12	Ohm	IEC 62631-3-2
介电强度	40 / 35	kV/mm	IEC 60243-1
相对漏电起痕指数	400 / -	-	IEC 60112

其它性能	干 / 湿	单位	试验方法
ISO数据			
吸水性	7.5 / *	%	类似ISO 62
吸湿性	2.2 / *	%	类似ISO 62
密度	1320 / -	kg/m³	ISO 1183

模塑测量的特殊性能	干 / 湿	单位	试验方法
ISO数据			
粘数	140 / *	cm³/g	ISO 307, 1157, 1628

试样制备条件	数值	单位	试验方法
ISO数据			
注塑, 熔体温度	280	°C	ISO 294
注塑, 模具温度	80	°C	ISO 294

加工推荐 (注塑)	数值	单位	试验方法
预干燥-温度	80	°C	-
预干燥-时间	2 - 6	h	-
加工湿度	≤ 0.12	%	-

Durethan® BKV25H2.0LT 904040
PA6-GF25

Envalior

注塑熔体温度	270 - 290	°C	-
模具温度	80 - 120	°C	-

特征

加工方法	添加剂
注塑	脱模助剂
供货形式	特殊性能
粒料	经热稳处理的/耐热的

注塑

PREPROCESSING
Residual moisture content: 0.03 - 0.12%
Drying temperature dry air dryer: 80 °C

Drying time dry air dryer 2 - 6 h

PROCESSING
Melt temperature (Tmin - Tmax): 270 - 290 °C

Mold temperature: 80 - 120 °C