

Durethan® BM240H2.0 901510
PA6-MX40

Envalior

40%矿粉增强, 注塑成型, 热稳定, 低翘曲

ISO 1043 PA6-MX40

机械性能	干 / 湿	单位	试验方法
ISO数据			
拉伸模量	6000 / 2200	MPa	ISO 527
断裂应力	85 / 50	MPa	ISO 527
断裂伸长率	7 / 40	%	ISO 527
无缺口简支梁冲击强度, +23°C	120 / 无断裂	kJ/m²	ISO 179/1eU
无缺口简支梁冲击强度, -30°C	90 / 90	kJ/m²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度, +23°C	- / 12	kJ/m²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度, -30°C	- / 10	kJ/m²	ISO 179/1eA
冲孔最大力, +23°C	3050 / -	N	ISO 6603-2
冲孔最大力, -30°C	825 / -	N	ISO 6603-2
冲孔功, +23°C	9.2 / -	J	ISO 6603-2
冲孔功, -30°C	1.6 / -	J	ISO 6603-2

热性能	干 / 湿	单位	试验方法
ISO数据			
熔融温度, 10°C/min	222 / *	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度, 1.80 MPa	90 / *	°C	ISO 75-1/-2
热变形温度, 0.45 MPa	190 / *	°C	ISO 75-1/-2
线性热膨胀系数, 平行	60 / *	E-6/K	ISO 11359-1/-2
线性热膨胀系数, 垂直	70 / *	E-6/K	ISO 11359-1/-2
燃烧性 - 氧指数	26 / *	%	ISO 4589-1/-2

电性能	干 / 湿	单位	试验方法
ISO数据			
相对介电常数, 100Hz	4.4 / 15	-	IEC 62631-2-1
相对介电常数, 1MHz	4 / 4.7	-	IEC 62631-2-1
介质损耗因子, 100Hz	110 / 2500	E-4	IEC 62631-2-1
介质损耗因子, 1MHz	150 / 1000	E-4	IEC 62631-2-1
体积电阻率	1E13 / 1E9	Ohm*m	IEC 62631-3-1
表面电阻率	* / 1E13	Ohm	IEC 62631-3-2
介电强度	35 / 38	kV/mm	IEC 60243-1
相对漏电起痕指数	525 / -	-	IEC 60112

其它性能	干 / 湿	单位	试验方法
ISO数据			
吸水性	6 / *	%	类似ISO 62
吸湿性	1.9 / *	%	类似ISO 62
密度	1460 / -	kg/m³	ISO 1183

模塑测量的特殊性能	干 / 湿	单位	试验方法
ISO数据			
粘数.	142 / *	cm³/g	ISO 307, 1157, 1628

试样制备条件	数值	单位	试验方法
ISO数据			
注塑, 熔体温度	290	°C	ISO 294
注塑, 模具温度	80	°C	ISO 294


加工推荐 (注塑)	数值	单位	试验方法
预干燥-温度	80	°C	-
预干燥-时间	2 - 6	h	-
加工湿度	≤ 0.12	%	-
注塑熔体温度	280 - 300	°C	-
模具温度	80 - 120	°C	-

Durethan® BM240H2.0 901510
PA6-MX40


Envalior

函数


粘度 - 剪切速度




剪切应力 - 剪切速度



应力 - 应变.




应力 - 应变.




Durethan® BM240H2.0 901510
PA6-MX40

Envalior

正割模量 - 应变.



正割模量 - 应变.



特征

加工方法

注塑

供货形式

粒料

添加剂

脱模助剂

特殊性能

经热稳处理的/耐热的

特征

低翘曲

注塑

PREPROCESSING

Residual moisture content: 0.03 - 0.12%

Drying temperature dry air dryer: 80 °C

Drying time dry air dryer 2 - 6 h

PROCESSING

Melt temperature (Tmin - Tmax): 280 - 300 °C

Mold temperature: 80 - 120 °C