+135-3858-6433 (GuangDong)
+188-1699-6168 (ShangHai)
+852-6957-5415 (HongKong)

Ultramid® B36 LN

PA6 BASF

热性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融温度, 10°C/min	220	°C	ISO 11357-1/-3

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
吸水性	9.5	%	类似ISO 62
吸湿性	2.6	%	类似ISO 62
密度	1140	kg/m³	ISO 1183
Moisture Content	0.06	%	-
堆积密度	780	kg/m³	-

模塑测量的特殊性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
粘数.	218	cm³/g	ISO 307, 1157, 1628

特征

加工方法
薄膜挤出成型, 热成型, 吹塑挤出成型

特征
有核的

供货形式
粒料

生态估价
食物接触声明, FDA 21 CFR认证

添加剂
润滑剂