

Ultramid® B3WG6 HP bk23210
PA6-GF30

BASF

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔体体积流动速度, MVR	50	cm³/10min	ISO 1133
温度	275	°C	-
载荷	5	kg	-
模塑收缩率, 平行	0.2	%	ISO 294-4, 2577
模塑收缩率, 垂直	0.7	%	ISO 294-4, 2577

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	1360	kg/m³	ISO 1183

特征

加工方法 注塑	特殊性能 经热稳处理的/耐热的
供货形式 粒料, 黑色	应用 汽车