

Ultramid® Vision B3K UN
PA6

BASF

机械性能	干 / 湿	单位	试验方法
ISO数据			
拉伸模量	3100 / 1000	MPa	ISO 527
简支梁缺口冲击强度, +23°C	5 / 35	kJ/m²	ISO 179/1eA

热性能	干 / 湿	单位	试验方法
ISO数据			
热变形温度, 0.45 MPa	170 / *	°C	ISO 75-1/-2

光学特性	数值	单位	试验方法
ASTM数据			
雾度	35 ^[1]	%	ASTM D 1003
光透射率	70 ^[2]	%	ASTM D 1003
2: 2 mm			

特征

加工方法 注塑	特征 光导
供货形式 粒料, 自然色	耐化学试剂 通用耐化学性, 耐油脂性, 耐油性
特殊性能 经热稳处理的/耐热的, 透明.	应用 电子电气