

Ultramid® A27 E

PA66

BASF

热性能	干 / 湿	单位	试验方法
ISO数据			
熔融温度, 10°C/min	260 / *	°C	ISO 11357-1/-3

其它性能	干 / 湿	单位	试验方法
ISO数据			
吸水性	8.5 / *	%	类似ISO 62
吸湿性	2.2 / *	%	类似ISO 62
密度	1140 / -	kg/m³	ISO 1183
Moisture Content	0.4	%	-
堆积密度	700	kg/m³	-

模塑测量的特殊性能	干 / 湿	单位	试验方法
ISO数据			
粘数.	150 / *	cm³/g	ISO 307, 1157, 1628

特征

供货形式

粒料

生态估价

食物接触声明, FDA 21 CFR认证