

**Ultramid® C33 L**  
PA66/6

BASF

热性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融温度, 10°C/min	196	°C	ISO 11357-1/-3

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
吸水性	10.5	%	类似ISO 62
吸湿性	3.2	%	类似ISO 62
密度	1120	kg/m³	ISO 1183
Moisture Content	0.08	%	-
堆积密度	780	kg/m³	-

模塑测量的特殊性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
粘数.	195	cm³/g	ISO 307, 1157, 1628

**特征**

**加工方法**

其它挤出成型, 吹塑挤出成型

**供货形式**

粒料

**添加剂**

润滑剂

**特征**

共聚物

**生态估价**

食物接触声明, FDA 21 CFR认证