

Ultramid® C37 LXC

PA66/6

BASF

热性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融温度, 10°C/min	182	°C	ISO 11357-1/-3

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
吸水性	10.5	%	类似ISO 62
吸湿性	3.2	%	类似ISO 62
密度	1120	kg/m³	ISO 1183
Moisture Content	0.06	%	-
堆积密度	780	kg/m³	-

模塑测量的特殊性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
粘数.	226	cm³/g	ISO 307, 1157, 1628

特征

加工方法	特征
薄膜挤出成型, 其它挤出成型	共聚物

供货形式	应用
粒料	单纤纺丝