

Ultramid® C40L
PA66/6

BASF

热性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融温度, 10°C/min	189	°C	ISO 11357-1/-3

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
吸水性	10.5	%	类似ISO 62
吸湿性	3.2	%	类似ISO 62
密度	1120	kg/m³	ISO 1183
Moisture Content	0.06	%	-
堆积密度	780	kg/m³	-

模塑测量的特殊性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
粘数.	250	cm³/g	ISO 307, 1157, 1628

特征

加工方法

薄膜挤出成型, 其它挤出成型, 吹塑挤出成型

供货形式

粒料

添加剂

润滑剂

特殊性能

透明.

特征

共聚物

应用

单纤纺丝