

Durethan® AKV25FN04 000000
(PA66+PA6)-GF25 FR(40)

Envalior

25% 玻纤增强, 注塑成型, 阻燃(无卤)

ISO 1043 (PA66+PA6)-GF25 FR(40)

流变性能	干 / 湿	单位	试验方法
ISO数据			
模塑收缩率, 平行	0.5 / *	%	ISO 294-4, 2577
模塑收缩率, 垂直	1.0 / *	%	ISO 294-4, 2577

机械性能	干 / 湿	单位	试验方法
ISO数据			
拉伸模量	9300 / 5700	MPa	ISO 527
断裂应力	120 / 80	MPa	ISO 527
断裂伸长率	3.3 / 6.5	%	ISO 527
无缺口简支梁冲击强度, +23°C	60 / 65	kJ/m²	ISO 179/1eU
无缺口简支梁冲击强度, -30°C	60 / 55	kJ/m²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度, +23°C	- / 13	kJ/m²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度, -30°C	- / 10	kJ/m²	ISO 179/1eA
弯曲模量, 23°C	8900 / 5700	MPa	ISO 178
弯曲强度	200 / 135	MPa	ISO 178
悬臂梁缺口冲击强度, 23°C	10 / -	kJ/m²	ISO 180/1A
Izod冲击强度, 23°C	50 / 60	kJ/m²	ISO 180/1U

热性能	干 / 湿	单位	试验方法
ISO数据			
熔融温度, 10°C/min	260 / *	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度, 1.80 MPa	224 / *	°C	ISO 75-1/-2
热变形温度, 0.45 MPa	250 / *	°C	ISO 75-1/-2
线性热膨胀系数, 平行	20 / *	E-6/K	ISO 11359-1/-2
线性热膨胀系数, 垂直	80 / *	E-6/K	ISO 11359-1/-2
1.5mm名义厚度时的燃烧性	V-0 / *	class	UL 94
厚度为h时的5V燃烧性	5VA / *	class	IEC 60695-11-20
测试用试样的厚度	1.5 / *	mm	-
燃烧性 - 氧指数	31 / *	%	ISO 4589-1/-2
灼热丝燃烧指数(GWFI)	960	°C	IEC 60695-2-12
GWFI - 测试用试样厚度	0.4	mm	-
灼热丝燃烧指数(GWFI)	960	°C	IEC 60695-2-12
GWFI - 测试用试样厚度	0.75	mm	-
灼热丝燃烧指数(GWFI)	960	°C	IEC 60695-2-12
GWFI - 测试用试样厚度	1.5	mm	-

电性能	干 / 湿	单位	试验方法
ISO数据			
相对介电常数, 100Hz	3.9 / 7.3	-	IEC 62631-2-1
相对介电常数, 1MHz	3.4 / 3.8	-	IEC 62631-2-1
介质损耗因子, 100Hz	200 / 935	E-4	IEC 62631-2-1
介质损耗因子, 1MHz	180 / 595	E-4	IEC 62631-2-1
体积电阻率	>1E13 / 2.4E11	Ohm*m	IEC 62631-3-1
表面电阻率	* / 4.5E14	Ohm	IEC 62631-3-2
介电强度	40 / 36	kV/mm	IEC 60243-1
相对漏电起痕指数	600 / -	-	IEC 60112

其它性能	干 / 湿	单位	试验方法
ISO数据			
吸水性	4.8 / *	%	类似ISO 62
吸湿性	1.6 / *	%	类似ISO 62
密度	1380 / -	kg/m³	ISO 1183

试样制备条件	数值	单位	试验方法
ISO数据			
注塑, 熔体温度	270	°C	ISO 294

Durethan® AKV25FN04 000000
(PA66+PA6)-GF25 FR(40)


Envalior

注塑, 模具温度 80 °C ISO 294


加工推荐 (注塑)	数值	单位	试验方法
预干燥-温度	80	°C	-
预干燥-时间	2 - 6	h	-
注塑熔体温度	265 - 285	°C	-
模具温度	80 - 100	°C	-

函数


应力 - 应变.




应力 - 应变.



正割模量 - 应变.



正割模量 - 应变.



Durethan® AKV25FN04 000000
(PA66+PA6)-GF25 FR(40)

Envalior

特征

加工方法
注塑

特殊性能
阻燃的, 不含卤素, 经热稳处理的/耐热的

供货形式
粒料

注塑

PREPROCESSING

Drying temperature dry air dryer: 80 °C

Drying time dry air dryer 2 - 6 h

PROCESSING

Melt temperature (Tmin - Tmax): 265 - 285 °C

Mold temperature: 80 - 100 °C