

Ultradur® B 4300 G4 LS High Speed BK15045
PBT-GF20

BASF

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔体体积流动速度, MVR	28	cm³/10min	ISO 1133
温度	250	°C	-
载荷	2.16	kg	-

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
拉伸模量	7050	MPa	ISO 527
断裂应力	115	MPa	ISO 527
断裂伸长率	3	%	ISO 527

热性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融温度, 10°C/min	223	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度, 1.80 MPa	200	°C	ISO 75-1/-2
热变形温度, 0.45 MPa	220	°C	ISO 75-1/-2

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	1450	kg/m³	ISO 1183

特征

加工方法

注塑

供货形式

黑色

特征

可镭射打标, 低翘曲