

Koattro KT MR05

PB

LyondellBasell Industries

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融指数, MFI	1.3	g/10min	ISO 1133
熔融指数温度	190	°C	-
熔融指数负载	2.16	kg	-

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
简支梁缺口冲击强度, +23°C	无断裂	kJ/m ²	ISO 179/1eA
弯曲模量, 23°C	10	MPa	ISO 178
肖氏硬度A, 3s	60	-	ISO 868
断裂应力	12	MPa	ISO 8986-2
断裂伸长率	>50	%	ISO 8986-2
ASTM数据			
压缩形变, 22小时 @ 73 °F	30	%	ASTM D 395

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	870	kg/m ³	ISO 1183

加工推荐 (注塑)	数值	单位	试验方法
注塑熔体温度	200 - 260	°C	-

特征

加工方法

注塑, 薄膜挤出成型, 表面涂层, 压延成型, 模压成型, 吹塑挤出成型

供货形式

粒料

特征

共混树脂, 可发泡的, 熔体强度, 可焊的

生态估价

与饮用水接触的塑料材料

应用

汽车