

Polybutene-1 PB 8640M

PB

LyondellBasell Industries

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融指数, MFI	28	g/10min	ISO 1133
熔融指数温度	190	°C	-
熔融指数负载	10	kg	-
机械性能			
ISO数据			
弯曲模量, 23°C	250	MPa	ISO 178
其它性能			
ISO数据			
密度	906	kg/m ³	ISO 1183

特征
加工方法

薄膜挤出成型, 吹塑挤出成型

生态估价

食物接触声明, 1935/2004/EC认证, 10/2011认证, FDA 21 CFR认证

特征

共混树脂, 共聚物, 随机共聚物