

Koattro PB 0801M

PB

LyondellBasell Industries

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融指数, MFI	200	g/10min	ISO 1133
熔融指数温度	190	°C	-
熔融指数负载	2.16	kg	-

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
弯曲模量, 23°C	410	MPa	ISO 178
断裂应力	30	MPa	ISO 8986-2
断裂伸长率	>50	%	ISO 8986-2

热性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融温度, 10°C/min	113	°C	ISO 11357-1/-3

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	915	kg/m³	ISO 1183

特征

添加剂
润滑剂

耐化学试剂
耐环境应力裂纹性

特征

防蠕变, 好粘附性能, 热稳定性, 均聚物

应用
建材