

Koattro DP 0400M

PB

LyondellBasell Industries

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融指数, MFI	15	g/10min	ISO 1133
熔融指数温度	190	°C	-
熔融指数负载	2.16	kg	-
机械性能			
ISO数据			
弯曲模量, 23°C	450	MPa	ISO 178
断裂应力	29	MPa	ISO 8986-2
断裂伸长率	>50	%	ISO 8986-2
热性能			
ISO数据			
熔融温度, 10°C/min	114	°C	ISO 11357-1/-3
其它性能			
ISO数据			
密度	915	kg/m ³	ISO 1183

特征
特征

共混树脂, 防蠕变, 热稳定性, 均聚物

应用

建材

耐化学试剂

耐环境应力裂纹性