

Polybutene-1 PB 0110M

PB

LyondellBasell Industries

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融指数, MFI	12	g/10min	ISO 1133
熔融指数温度	190	°C	-
熔融指数负载	10	kg	-

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
屈服应力	19.5	MPa	ISO 527
断裂应力	35	MPa	ISO 527
断裂伸长率	>50	%	ISO 527
弯曲模量, 23°C	450	MPa	ISO 178

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	914	kg/m³	ISO 1183

特征

加工方法

薄膜挤出成型, 吹塑挤出成型

特征

共混树脂, 防蠕变, 均聚物

耐化学试剂

耐环境应力裂纹性

生态估价

食物接触声明, 1935/2004/EC认证, 10/2011认证, FDA 21 CFR认证

应用

包装