

## PCABS C6713 90/04

(PC+ABS)

MGG Polymers GmbH

The minimum recycled content of this PCR plastic material amounts to 97%.

| 流变性能      | 数值  | 单位      | 试验方法     |
|-----------|-----|---------|----------|
| ISO数据     |     |         |          |
| 熔融指数, MFI | 20  | g/10min | ISO 1133 |
| 熔融指数温度    | 220 | °C      | -        |
| 熔融指数负载    | 10  | kg      | -        |

| 机械性能            | 数值   | 单位    | 试验方法       |
|-----------------|------|-------|------------|
| ISO数据           |      |       |            |
| 拉伸模量            | 2250 | MPa   | ISO 527    |
| 屈服应力            | 47   | MPa   | ISO 527    |
| 断裂应力            | 40   | MPa   | ISO 527    |
| 悬臂梁缺口冲击强度, 23°C | 37   | kJ/m² | ISO 180/1A |
| Izod冲击强度, 23°C  | 123  | kJ/m² | ISO 180/1U |

| 热性能                | 数值  | 单位 | 试验方法    |
|--------------------|-----|----|---------|
| ISO数据              |     |    |         |
| 维卡软化温度, 50°C/h 50N | 110 | °C | ISO 306 |

| 其它性能  | 数值   | 单位    | 试验方法     |
|-------|------|-------|----------|
| ISO数据 |      |       |          |
| 密度    | 1170 | kg/m³ | ISO 1183 |

| 加工推荐 (注塑) | 数值    | 单位 | 试验方法 |
|-----------|-------|----|------|
| 预干燥-温度    | 100   | °C | -    |
| 预干燥-时间    | 4 - 5 | h  | -    |
| 注塑熔体温度    | 235   | °C | -    |
| 模具温度      | 60    | °C | -    |

| 加工推荐 (挤出) | 数值    | 单位 | 试验方法 |
|-----------|-------|----|------|
| 预干燥-温度    | 100   | °C | -    |
| 预干燥-时间    | 4 - 5 | h  | -    |
| 注塑熔体温度    | 220   | °C | -    |

### 特征

#### 加工方法

注塑, 其它挤出成型

#### 生态估价

回收树脂含量

#### 供货形式

黑色

#### 应用

通用