+135-3858-6433 (GuangDong) +188-1699-6168 (ShangHai) +852-6957-5415 (HongKong)





## SKYPET® CR BL PET

**SK Chemicals** 

SKYPET CR BL is a crystalline polyester grade with excellent transparency and molding processability. It is a material that can be applied to bottles and packaging.

| 加工/物理特性   | 数值     | 单位    | 试验方法       |  |
|-----------|--------|-------|------------|--|
| ASTM数据    |        |       |            |  |
| 模压收缩率, 平行 | 0.0019 | mm/mm | ASTM D 955 |  |
| 密度, 73°F  | 1330   | ka/m³ | ASTM D 792 |  |

| 机械性能              | 数值    | 单位  | 试验方法       |
|-------------------|-------|-----|------------|
| ASTM数据            |       |     |            |
| 屈服应力              | 54    | MPa | ASTM D 638 |
| 断裂拉伸强度            | 47    | MPa | ASTM D 638 |
| 屈服伸长率             | 3.6   | %   | ASTM D 638 |
| 断裂伸长率             | 370   | %   | ASTM D 638 |
| 弯曲模量              | 2508  | MPa | ASTM D 790 |
| 弯曲强度              | 80.4  | MPa | ASTM D 790 |
| 洛克硬度              | R 112 | -   | ASTM D 785 |
| 悬臂梁缺口冲击强度, 1/8 in | 64    | J/m | ASTM D 256 |

| 热性能            | 数值  | 单位 | 试验方法        |
|----------------|-----|----|-------------|
| ASTM数据         |     |    |             |
| DTUL @ 66 psi  | 71  | °C | ASTM D 648  |
| DTUL @ 264 psi | 71  | °C | ASTM D 648  |
| 熔点             | 247 | °C | ASTM D 3418 |

| 其它性能                | 数值   | 单位   | 试验方法 |  |
|---------------------|------|------|------|--|
| ASTM数据              |      |      |      |  |
| Intrinsic Viscosity | 0.8  | dl/g | -    |  |
| Color L             | 85   | -    | CIE  |  |
| Color b             | 7    | -    | CIE  |  |
| Moisture Content    | 0.35 | %    | -    |  |

| 光学特性   | 数值 | 单位 | 试验方法        |
|--------|----|----|-------------|
| ASTM数据 |    |    |             |
| 雾度     | 1  | %  | ASTM D 1003 |
| 光透射率   | 88 | %  | ASTM D 1003 |

## 特征

特殊性能 透明.

应用 包装

生态估价

回收树脂含量