

Adstif HA622M

PP HOMO

LyondellBasell Industries

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融指数, MFI	7	g/10min	ISO 1133
熔融指数温度	230	°C	-
熔融指数负载	2.16	kg	-

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
屈服应力	40	MPa	ISO 527
断裂应力	28	MPa	ISO 527
弯曲模量, 23°C	2200	MPa	ISO 178

热性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
热变形温度, 0.45 MPa	130	°C	ISO 75-1/-2

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	900	kg/m³	ISO 1183

特征

加工方法

薄膜挤出成型

生态估价

食物接触声明

特殊性能

经热稳处理的/耐热的

应用

包装

特征

防护性能, 高结晶度, 有核的, 均聚物