

ARBOFILL® Kokos

PP OTHERS

TECNARO GmbH

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔体体积流动速度, MVR	8	cm ³ /10min	ISO 1133
温度	190	°C	-
载荷	2.16	kg	-
模塑收缩率, 平行	1.0	%	Company Standard

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
拉伸模量	2300	MPa	ISO 527
拉伸强度	27	MPa	ISO 527
断裂应力	27	MPa	ISO 527
断裂伸长率	3	%	ISO 527
无缺口简支梁冲击强度, +23°C	16	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度, +23°C	5	kJ/m ²	ISO 179/1eA

热性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
热变形温度, 0.45 MPa	104	°C	ISO 75-1/-2

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	1000	kg/m ³	Company Standard

特征

加工方法

注塑

生态估价

生物相容

供货形式

粒料, 棕色