

## CirculenRecover PPMI20 Jazz

PP COPO

LyondellBasell Industries

According with the requirements of Standard ISO 14021:2016, CirculenRecover PPMI20 Jazz contains at least 99 % of recycled material that is fully based on Post-Consumer Waste (PCW) from pre-sorted municipal plastic waste. Filtration level is 150 µm.

Melt Flow Rate, (230 °C/2.16 kg): 14-25 g/10 min

| 流变性能      | 数值   | 单位      | 试验方法     |
|-----------|------|---------|----------|
| ISO数据     |      |         |          |
| 熔融指数, MFI | 19   | g/10min | ISO 1133 |
| 熔融指数温度    | 230  | °C      | -        |
| 熔融指数负载    | 2.16 | kg      | -        |

| 其它性能  | 数值  | 单位    | 试验方法     |
|-------|-----|-------|----------|
| ISO数据 |     |       |          |
| 密度    | 915 | kg/m³ | ISO 1183 |

### 特征

#### 加工方法

注塑

#### 特征

共聚物, 抗冲共聚物

#### 供货形式

粒料

#### 生态估价

回收树脂含量

#### 特殊性能

高冲击韧性的/经抗冲改性的

#### 应用

通用, 包装