

## CirculenRecover PP300P Grey

PP COPO

LyondellBasell Industries

CirculenRecover PP300P Grey contains at least 99% of recycled material.

| 流变性能      | 数值   | 单位      | 试验方法     |
|-----------|------|---------|----------|
| ISO数据     |      |         |          |
| 熔融指数, MFI | 16   | g/10min | ISO 1133 |
| 熔融指数温度    | 230  | °C      | -        |
| 熔融指数负载    | 2.16 | kg      | -        |

| 机械性能             | 数值   | 单位                | 试验方法        |
|------------------|------|-------------------|-------------|
| ISO数据            |      |                   |             |
| 拉伸模量             | 1300 | MPa               | ISO 527     |
| 拉伸强度             | 27   | MPa               | ISO 527     |
| 断裂伸长率            | 40   | %                 | ISO 527     |
| 简支梁缺口冲击强度, +23°C | 5    | kJ/m <sup>2</sup> | ISO 179/1eA |

| 其它性能  | 数值  | 单位                | 试验方法     |
|-------|-----|-------------------|----------|
| ISO数据 |     |                   |          |
| 密度    | 915 | kg/m <sup>3</sup> | ISO 1183 |
| 堆积密度  | 580 | kg/m <sup>3</sup> | -        |

### 特征

#### 加工方法

注塑

#### 生态估价

回收树脂含量

#### 供货形式

粒料

#### 应用

通用, 包装

#### 特征

共聚物, 抗冲共聚物