

CirculenRecover PP189P Grey

PP COPO

LyondellBasell Industries

CirculenRecover PP189P Grey contains at least 85% of recycled material.

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融指数, MFI	15	g/10min	ISO 1133
熔融指数温度	230	°C	-
熔融指数负载	2.16	kg	-

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
拉伸模量	800	MPa	ISO 527
拉伸强度	19	MPa	ISO 527
断裂伸长率	50	%	ISO 527
简支梁缺口冲击强度, +23°C	30	kJ/m ²	ISO 179/1eA

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	918	kg/m ³	ISO 1183
堆积密度	560	kg/m ³	-

特征

加工方法

注塑

供货形式

粒料

特殊性能

高冲击韧性的/经抗冲改性的

特征

共聚物, 抗冲共聚物

生态估价

回收树脂含量

应用

通用, 包装