

CirculenRecover PP300T Grey

PP COPO

LyondellBasell Industries

CirculenRecover PP300T Grey contains at least 98% of recycled material.

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融指数, MFI	50	g/10min	ISO 1133
熔融指数温度	230	°C	-
熔融指数负载	2.16	kg	-

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
拉伸模量	1200	MPa	ISO 527
拉伸强度	26	MPa	ISO 527
断裂伸长率	20	%	ISO 527
简支梁缺口冲击强度, +23°C	4.5	kJ/m ²	ISO 179/1eA

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	915	kg/m ³	ISO 1183
堆积密度	560	kg/m ³	-

特征

加工方法

注塑

生态估价

回收树脂含量

供货形式

粒料

应用

通用, 包装

特征

共聚物, 抗冲共聚物