

CirculenRecover PPMI45 Jazz

PP COPO

LyondellBasell Industries

According with the requirements of Standard ISO 14021:2016, CirculenRecover PPMI45 Jazz contains at least 99 % of recycled material that is fully based on Post-Consumer Waste (PCW) from pre-sorted municipal plastic waste. Filtration level is 150 µm.

Melt Flow Rate, (230 °C/2.16 kg): 30-55 g/10 min

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融指数, MFI	42	g/10min	ISO 1133
熔融指数温度	230	°C	-
熔融指数负载	2.16	kg	-

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	915	kg/m³	ISO 1183

特征

加工方法

注塑

特征

共聚物, 抗冲共聚物

供货形式

粒料

生态估价

回收树脂含量

特殊性能

高冲击韧性的/经抗冲改性的

应用

通用, 包装