

Hifax CA 60 G NERO

PP COPO

LyondellBasell Industries

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融指数, MFI	17	g/10min	ISO 1133
熔融指数温度	230	°C	-
熔融指数负载	2.16	kg	-

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
屈服应力	6	MPa	ISO 527
断裂伸长率	>50	%	ISO 527
弯曲模量, 23°C	100	MPa	ISO 178

热性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
维卡软化温度, A	56	°C	ISO 306

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	900	kg/m³	ISO 1183

特征

加工方法

注塑

特征

共聚物

供货形式

黑色

应用

汽车

特殊性能

高冲击韧性的/经抗冲改性的, 经耐紫外线处理的/耐气候的