

Clyrell RC5056

PP OTHERS

LyondellBasell Industries

加工/物理特性	数值	单位	试验方法
ASTM数据			
熔融指数	10	g/10min	ASTM D 1238
温度	230	°C	-
负载	2.16	kg	-
密度, 73°F	900	kg/m³	ASTM D 792
机械性能			
ASTM数据			
屈服应力	34.3	MPa	ASTM D 638
屈服伸长率	10	%	ASTM D 638
弯曲模量	1373	MPa	ASTM D 790
洛克硬度	R 102	-	ASTM D 785
悬臂梁缺口冲击强度, 1/8 in	49	J/m	ASTM D 256
热性能			
ASTM数据			
DTUL @ 66 psi	100	°C	ASTM D 648
维卡温度	134	°C	ASTM D 1525
光学特性			
ASTM数据			
雾度	9	%	ASTM D 1003

特征

加工方法

注塑

生态估价

食物接触声明

特征

共聚物, 随机共聚物