

Hifax TRC 221P C12716

PP COPO-T25

LyondellBasell Industries

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融指数, MFI	15	g/10min	ISO 1133
熔融指数温度	230	°C	-
熔融指数负载	2.16	kg	-

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
屈服应力	16.5	MPa	ISO 527
简支梁缺口冲击强度, +23°C	55	kJ/m ²	ISO 179/1eA
弯曲模量, 23°C	1500	MPa	ISO 178
悬臂梁缺口冲击强度, 23°C	48	kJ/m ²	ISO 180/1A
悬臂梁缺口冲击强度	5	kJ/m ²	ISO 180/1A
悬臂梁缺口冲击强度 - 温度	-40	°C	-

热性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
热变形温度, 0.45 MPa	95	°C	ISO 75-1/-2

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	1040	kg/m ³	ISO 1183

特征

加工方法

注塑

特征

共聚物

供货形式

粒料