

Hifax EPR 60/M Bianco

PP COPO

LyondellBasell Industries

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融指数, MFI	4	g/10min	ISO 1133
熔融指数温度	230	°C	-
熔融指数负载	2.16	kg	-
机械性能			
ISO数据			
屈服应力	20	MPa	ISO 527
断裂伸长率	>50	%	ISO 527
弯曲模量, 23°C	900	MPa	ISO 178
热性能			
ISO数据			
熔融温度, 10°C/min	160	°C	ISO 11357-1/-3
其它性能			
ISO数据			
密度	900	kg/m ³	ISO 1183

特征
加工方法

其它挤出成型, 表面涂层

特征

好粘附性能, 热稳定性, 共聚物

供货形式

粉料, 白色

应用

建材

特殊性能

高冲击韧性的/经抗冲改性的, 经热稳处理的/耐热的