

## Hifax TKC 243P C1V301

PP COPO-T10

LyondellBasell Industries

| 流变性能      | 数值   | 单位      | 试验方法     |
|-----------|------|---------|----------|
| ISO数据     |      |         |          |
| 熔融指数, MFI | 11   | g/10min | ISO 1133 |
| 熔融指数温度    | 230  | °C      | -        |
| 熔融指数负载    | 2.16 | kg      | -        |

| 机械性能             | 数值   | 单位    | 试验方法        |
|------------------|------|-------|-------------|
| ISO数据            |      |       |             |
| 屈服应力             | 17   | MPa   | ISO 527     |
| 断裂伸长率            | >50  | %     | ISO 527     |
| 简支梁缺口冲击强度, +23°C | 60   | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 简支梁缺口冲击强度, -30°C | 5    | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 弯曲模量, 23°C       | 1350 | MPa   | ISO 178     |

| 热性能             | 数值  | 单位 | 试验方法        |
|-----------------|-----|----|-------------|
| ISO数据           |     |    |             |
| 热变形温度, 0.45 MPa | 90  | °C | ISO 75-1/-2 |
| 维卡软化温度, A       | 130 | °C | ISO 306     |

| 其它性能  | 数值  | 单位    | 试验方法     |
|-------|-----|-------|----------|
| ISO数据 |     |       |          |
| 密度    | 970 | kg/m³ | ISO 1183 |

### 特征

#### 加工方法

注塑

#### 特征

共聚物

#### 供货形式

粒料

#### 应用

汽车

#### 特殊性能

经耐紫外线处理的/耐气候的