

**Clyrell RC112G**  
 PP RANDOM

LyondellBasell Industries

流变性能	数值	单位	试验方法
<b>ISO数据</b>			
熔融指数, MFI	1.7	g/10min	ISO 1133
熔融指数温度	230	°C	-
熔融指数负载	2.16	kg	-
<b>热性能</b>			
<b>ISO数据</b>			
熔融温度, 10°C/min	130	°C	ISO 11357-1/-3
维卡软化温度, A	113	°C	ISO 306
<b>其它性能</b>			
<b>ISO数据</b>			
密度	900	kg/m <sup>3</sup>	ISO 1183
<b>光学特性</b>			
<b>ASTM数据</b>			
光泽度	90	-	ASTM D 2457
雾度	0.5	%	ASTM D 1003

**特征**
**加工方法**

薄膜挤出成型, 吹塑挤出成型

**生态估价**

食物接触声明

**特征**

共聚物, 随机共聚物

**应用**

包装