

Hostacom EBG 2063T NAT

PP COPO-GF10

LyondellBasell Industries

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔体体积流动速度, MVR	3.5	cm ³ /10min	ISO 1133
温度	230	°C	-
载荷	5	kg	-
熔融指数, MFI	2.7	g/10min	ISO 1133
熔融指数温度	230	°C	-
熔融指数负载	5	kg	-

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
拉伸模量	2700	MPa	ISO 527
断裂应力	45	MPa	ISO 527
断裂伸长率	8	%	ISO 527
无缺口简支梁冲击强度, +23°C	40	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度, +23°C	7	kJ/m ²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度, -30°C	3	kJ/m ²	ISO 179/1eA
弯曲模量, 23°C	2600	MPa	ISO 178
弯曲强度	65	MPa	ISO 178

热性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
热变形温度, 1.80 MPa	92	°C	ISO 75-1/-2
热变形温度, 0.45 MPa	110	°C	ISO 75-1/-2
维卡软化温度, 50°C/h 50N	105	°C	ISO 306

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	980	kg/m ³	ISO 1183

特征

加工方法

注塑

耐化学试剂

水解稳定

供货形式

粒料, 自然色

应用

汽车

特征

防蠕变, 热稳定性, 共聚物