

Hostacom HBC 181L G7V290

PP HOMO-MX

LyondellBasell Industries

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔体体积流动速度, MVR	11	cm ³ /10min	ISO 1133
温度	230	°C	-
载荷	5	kg	-
熔融指数, MFI	11	g/10min	ISO 1133
熔融指数温度	230	°C	-
熔融指数负载	5	kg	-

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
拉伸模量	3600	MPa	ISO 527
屈服应力	33	MPa	ISO 527
屈服伸长率	4	%	ISO 527
无缺口简支梁冲击强度, +23°C	28	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度, +23°C	2.9	kJ/m ²	ISO 179/1eA
弯曲模量, 23°C	3800	MPa	ISO 178

热性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
热变形温度, 1.80 MPa	75	°C	ISO 75-1/-2

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	1210	kg/m ³	ISO 1183

特征

加工方法

注塑

应用

电子电气

特征

均聚物