

Hostacom EKC 2040Y E BLACK

PP OTHERS-T20

LyondellBasell Industries

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融指数, MFI	13	g/10min	ISO 1133
熔融指数温度	230	°C	-
熔融指数负载	2.16	kg	-

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
简支梁缺口冲击强度, +23°C	4	kJ/m ²	ISO 179/1eA
弯曲模量, 23°C	2500	MPa	ISO 178

热性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
热变形温度, 0.45 MPa	105	°C	ISO 75-1/-2

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	1050	kg/m ³	ISO 1183

特征

加工方法

注塑

特征

低排放, 少气味

供货形式

黑色

应用

汽车