

Hostacom HKG 247T BLACK

PP HOMO-GF40

LyondellBasell Industries

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔体体积流动速度, MVR	4	cm ³ /10min	ISO 1133
温度	230	°C	-
载荷	2.16	kg	-
熔融指数, MFI	4	g/10min	ISO 1133
熔融指数温度	230	°C	-
熔融指数负载	2.16	kg	-

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
拉伸模量	9000	MPa	ISO 527
断裂应力	108	MPa	ISO 527
断裂伸长率	2.5	%	ISO 527
无缺口简支梁冲击强度, +23°C	45	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度, +23°C	11	kJ/m ²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度, -30°C	10	kJ/m ²	ISO 179/1eA
弯曲模量, 23°C	9800	MPa	ISO 178

热性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
热变形温度, 1.80 MPa	150	°C	ISO 75-1/-2
维卡软化温度, 50°C/h 50N	142	°C	ISO 306

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	1220	kg/m ³	ISO 1183

特征

加工方法

注塑

特征

防蠕变, 均聚物

供货形式

粒料, 黑色

应用

汽车

特殊性能

经热稳处理的/耐热的