

Hostacom TRC 364N C12594

PP COPO-T18

LyondellBasell Industries

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融指数, MFI	20	g/10min	ISO 1133
熔融指数温度	230	°C	-
熔融指数负载	2.16	kg	-

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
屈服应力	20	MPa	ISO 527
断裂伸长率	>50	%	ISO 527
简支梁缺口冲击强度, +23°C	40	kJ/m²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度, -30°C	3	kJ/m²	ISO 179/1eA
弯曲模量, 23°C	1800	MPa	ISO 178

热性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
热变形温度, 0.45 MPa	95	°C	ISO 75-1/-2
维卡软化温度, A	130	°C	ISO 306

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	1030	kg/m³	ISO 1183

特征

加工方法

注塑

特征

低排放, 共聚物

供货形式

粒料

应用

汽车

特殊性能

经耐紫外线处理的/耐气候的