

Hostacom TRC 411N C11515

PP COPO-T15

LyondellBasell Industries

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融指数, MFI	19	g/10min	ISO 1133
熔融指数温度	230	°C	-
熔融指数负载	2.16	kg	-

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
简支梁缺口冲击强度, +23°C	30	kJ/m ²	ISO 179/1eA
弯曲模量, 23°C	1800	MPa	ISO 178

热性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
热变形温度, 0.45 MPa	90	°C	ISO 75-1/-2

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	1020	kg/m ³	ISO 1183

特征

加工方法

注塑

特征

颜色稳定性, 脆性, 低排放, 少气味, 抗划性, 共聚物

特殊性能

高冲击韧性的/经抗冲改性的, 经耐紫外线处理的/耐气候的

应用

汽车