

Hostacom TRC 482N E C12990

PP COPO-T22

LyondellBasell Industries

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融指数, MFI	20	g/10min	ISO 1133
熔融指数温度	230	°C	-
熔融指数负载	2.16	kg	-

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
弯曲模量, 23°C	1750	MPa	ISO 178
悬臂梁缺口冲击强度, 23°C	40	kJ/m ²	ISO 180/1A
悬臂梁缺口冲击强度	3.5	kJ/m ²	ISO 180/1A
悬臂梁缺口冲击强度 - 温度	-30	°C	-

热性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
热变形温度, 0.45 MPa	106	°C	ISO 75-1/-2

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	1040	kg/m ³	ISO 1183

特征

加工方法

注塑

特征

共聚物

供货形式

粒料

应用

汽车

特殊性能

高冲击韧性的/经抗冲改性的, 经耐紫外线处理的/耐气候的