

Hostacom HKC 182L W92607

PP HOMO-MX

LyondellBasell Industries

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔体体积流动速度, MVR	11	cm ³ /10min	ISO 1133
温度	230	°C	-
载荷	2.16	kg	-
熔融指数, MFI	10.5	g/10min	ISO 1133
熔融指数温度	230	°C	-
熔融指数负载	2.16	kg	-

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
拉伸模量	3300	MPa	ISO 527
屈服应力	33	MPa	ISO 527
断裂伸长率	4.5	%	ISO 527
无缺口简支梁冲击强度, +23°C	28	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度, +23°C	2.5	kJ/m ²	ISO 179/1eA
弯曲模量, 23°C	3400	MPa	ISO 178

热性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
热变形温度, 1.80 MPa	70	°C	ISO 75-1/-2
维卡软化温度, 50°C/h 50N	92	°C	ISO 306

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	1150	kg/m ³	ISO 1183

特征

加工方法

注塑

特征

均聚物