

Hifax TYC 2005P S62840

PP COPO-T14

LyondellBasell Industries

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融指数, MFI	26	g/10min	ISO 1133
熔融指数温度	230	°C	-
熔融指数负载	2.16	kg	-

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
拉伸强度	16	MPa	ISO 527
弯曲模量, 23°C	1350	MPa	ISO 178
悬臂梁缺口冲击强度, 23°C	45	kJ/m²	ISO 180/1A
悬臂梁缺口冲击强度	5	kJ/m²	ISO 180/1A
悬臂梁缺口冲击强度 - 温度	-30	°C	-

热性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
热变形温度, 1.80 MPa	49	°C	ISO 75-1/-2
热变形温度, 0.45 MPa	82	°C	ISO 75-1/-2

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	1020	kg/m³	ISO 1183

特征

加工方法

注塑

特征

共聚物

特殊性能

高冲击韧性的/经抗冲改性的

应用

汽车