

Hostalen PP H2493

PP COPO

LyondellBasell Industries

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融指数, MFI	0.32	g/10min	ISO 1133
熔融指数温度	230	°C	-
熔融指数负载	2.16	kg	-

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
屈服应力	38	MPa	ISO 527
屈服伸长率	8	%	ISO 527
简支梁缺口冲击强度, +23°C	50	kJ/m²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度, -30°C	2.5	kJ/m²	ISO 179/1eA
弯曲模量, 23°C	2050	MPa	ISO 178

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	900	kg/m³	ISO 1183

特征

加工方法

片材挤出成型, 管材挤出

特征

共聚物, 抗冲共聚物

供货形式

自然色

耐化学试剂

抗氧化性

特殊性能

高冲击韧性的/经抗冲改性的

生态估价

与饮用水接触的塑料材料