

Hostalen PP W2080

PP HOMO

LyondellBasell Industries

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融指数, MFI	50	g/10min	ISO 1133
熔融指数温度	230	°C	-
熔融指数负载	2.16	kg	-

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
拉伸模量	1350	MPa	ISO 527
屈服应力	30	MPa	ISO 527
屈服伸长率	9	%	ISO 527
悬臂梁缺口冲击强度, 23°C	1.5	kJ/m²	ISO 180/1A
球压硬度	80	MPa	ISO 2039-1

热性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融温度, 10°C/min	163	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度, 0.45 MPa	85	°C	ISO 75-1/-2
维卡软化温度, A	154	°C	ISO 306
维卡软化温度, 50°C/h 50N	90	°C	ISO 306

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	900	kg/m³	ISO 1183

特征

加工方法

注塑

供货形式

粒料, 自然色

添加剂

金属钝化剂

特殊性能

高冲击韧性的/经抗冲改性的, 经热稳处理的/耐热的

特征

热稳定性, 均聚物