

Hostalen PP H2464

PP COPO

LyondellBasell Industries

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融指数, MFI	0.3	g/10min	ISO 1133
熔融指数温度	230	°C	-
熔融指数负载	2.16	kg	-

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
屈服应力	28	MPa	ISO 527
屈服伸长率	13	%	ISO 527
简支梁缺口冲击强度, +23°C	55	kJ/m ²	ISO 179/1eA

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	900	kg/m ³	ISO 1183

特征

加工方法

片材挤出成型, 其它挤出成型, 管材挤出

供货形式

自然色

特殊性能

高冲击韧性的/经抗冲改性的, 经热稳处理的/耐热的

特征

共聚物, 抗冲共聚物

耐化学试剂

抗氧化性

生态估价

食物接触声明, 1935/2004/EC认证, 10/2011认证, FDA 21 CFR认证