

Moplen EP310J HP

PP COPO

LyondellBasell Industries

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融指数, MFI	3	g/10min	ISO 1133
熔融指数温度	230	°C	-
熔融指数负载	2.16	kg	-

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
拉伸模量	1100	MPa	ISO 527
屈服应力	30	MPa	ISO 527
断裂应力	54	MPa	ISO 527

热性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融温度, 10°C/min	166	°C	ISO 11357-1/-3

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	900	kg/m³	ISO 1183

机械性能(薄膜)	数值	单位	试验方法
ISO数据			
屈服应变, 平行	13	%	ISO 527-3
最大应变, 平行	1180	%	ISO 527-3

光学特性	数值	单位	试验方法
ASTM数据			
光泽度	72	-	ASTM D 2457
雾度	6	%	ASTM D 1003

特征

加工方法

薄膜挤出成型, 吹塑挤出成型

生态估价

食物接触声明

特殊性能

高冲击韧性的/经抗冲改性的

应用

包装

特征

共聚物, 抗冲共聚物