

Moplen EP545L

PP OTHERS

LyondellBasell Industries

加工/物理特性	数值	单位	试验方法
ASTM数据			
熔融指数	6	g/10min	ASTM D 1238
温度	230	°C	-
负载	2.16	kg	-
密度, 73°F	900	kg/m³	ASTM D 792

机械性能	数值	单位	试验方法
ASTM数据			
屈服应力	31	MPa	ASTM D 638
屈服伸长率	7	%	ASTM D 638
弯曲模量	1480	MPa	ASTM D 790
悬臂梁缺口冲击强度, 1/8 in	77	J/m	ASTM D 256

特征

加工方法

注塑

特征

有核的, 共聚物, 抗冲共聚物

特殊性能

防静电的, 高冲击韧性的/经抗冲改性的

应用

包装