

## Moplen HP500V

### PP HOMO

LyondellBasell Industries

| 流变性能      | 数值   | 单位      | 试验方法     |
|-----------|------|---------|----------|
| ISO数据     |      |         |          |
| 熔融指数, MFI | 120  | g/10min | ISO 1133 |
| 熔融指数温度    | 230  | °C      | -        |
| 熔融指数负载    | 2.16 | kg      | -        |

| 其它性能  | 数值  | 单位    | 试验方法     |
|-------|-----|-------|----------|
| ISO数据 |     |       |          |
| 密度    | 910 | kg/m³ | ISO 1183 |

## 特征

加工方法  
注塑

特征  
均聚物

特殊性能  
高冲击韧性的/经抗冲改性的

应用  
包装