

Moplen HP422H

PP HOMO

LyondellBasell Industries

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融指数, MFI	2	g/10min	ISO 1133
熔融指数温度	230	°C	-
熔融指数负载	2.16	kg	-

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
拉伸模量	1450	MPa	ISO 527
屈服应力	34	MPa	ISO 527
屈服伸长率	10	%	ISO 527
断裂伸长率	410	%	ISO 527
肖氏硬度D, 15s	70	-	ISO 868

热性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
热变形温度, 0.45 MPa	88	°C	ISO 75-1/-2
维卡软化温度, A	152	°C	ISO 306

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	900	kg/m³	ISO 1183

光学特性	数值	单位	试验方法
ASTM数据			
雾度	0.5	%	ASTM D 1003

特征

特殊性能

透明.

特征

防护性能, High Gloss, 少气味, 均聚物

耐化学试剂

抗氧化性

生态估价

食物接触声明

应用

包装