

Moplen HP3442

PP HOMO

LyondellBasell Industries

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融指数, MFI	60	g/10min	ISO 1133
熔融指数温度	230	°C	-
熔融指数负载	2.16	kg	-

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
屈服应力	40	MPa	ISO 527
屈服伸长率	7	%	ISO 527
弯曲模量, 23°C	1900	MPa	ISO 178

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	900	kg/m³	ISO 1183

特征

加工方法

注塑

特殊性能

防静电的

特征

有核的, 均聚物

生态估价

食物接触声明, 与饮用水接触的塑料材料

应用

汽车, 包装